

GRANITO / ANT48

Właściwości EN 1817	Norma	Jednostka	Wymagania	Wartości średnie produktu
Twardość	ISO 7619	shore A	≥ 75	85 ± 5
Wgniecenie resztkowe	EN 433	mm	$\leq 0,15$	0,08
Odporność na ścieranie	ISO 4649 (met.A-5N)	mm ³	≤ 250	160
Stabilność wymiarów	EN 434	%	$\pm 0,40$ max	$\pm 0,30$
Elastyczność	EN 435 Met.A (Ø20 mm)	-	bez szczelin	zachowana
Odporność na światło	ISO 105-B02 Met.3	wysokość	≥ 6 skala niebieska ≥ 3 w skali szarości	zachowana
Odporność na niedopałki papierosów	EN 1399	stopień	met. A ≥ 4 met. B ≤ 3	zachowana

Właściwości EN 14041

Reakcja na ogień	EN 13501-1	klasa	-	Bfl-s1
Odporność na poślizg	EN 13893	klasa	$\geq 0,30$ (DS)	DS.
Elektrostatyka	EN 1081	ohm	$R_v \leq 10^9$	$\leq 10^9$

Inne właściwości

Odporność na plamy	EN 423	-	-	odporna*
Toksyczność dymu	DIN 52612	m2K/W	-	0,012
Dynamiczny współczynnik tarcia	BCRA	μ	$\geq 0,40$	0,50
Redukcja dźwięku	ISO 140-8	dB	-	6
Ładunki elektrostatyczne	AATCC 134	kV	-	0,2
Oporność przy uziemieniu	ESD-S 7.1-1994 ASTM F 150-89	ohm	-	10^6-10^8
Oporność powierzchniowa	ESD-S 7.1-1994 ASTM F 150-89	ohm	-	10^6-10^8
Oporność izolacji	VDE 0100	ohm	$\geq 5 \times 10^4$	$\geq 5 \times 10^4$



* w zależności od stężenia i czasu kontaktu do określonych środków prosimy przesłać zapytanie




CE

Lapi Srl Notified Body
n° 0987
EN 14041
06
0987-cpd-18




Manufactured by:
Artigo Spa
Loc. Carpeneto
17014 Cairo M.tte (SV), Italy

EN 1817 - Homogeneous and heterogeneous smooth rubber floor coverings

 2mm
  3,3kg/m²

 61x61cm
  1,9m
  10m

Classification EN 685:

 23
  31
  42

Artigo to kauczukowe wykładziny, które należy zainstalować zgodnie instrukcją montażu producenta. Regularny i skuteczny program czyszczenia ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania wykładzin. Instrukcje montażu i czyszczenia dostępne są w dziale technicznym. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Przedstawiciel na terenie Polski: Polflor Sp. z o.o., ul. Smolna 13A/U3, 61-008 Poznań, tel. 61 8203155, fax.: 61-8203135, email: polflor@polflor.com.pl, www.polflor.com.pl